



BARNIZ PARQUET

V500029



DESCRIPCIÓN

El Barniz parquet es un producto a base de resinas de poliuretano, con excelente acabado, gran dureza y flexibilidad. Diseñado para ser aplicado en pisos de madera nuevos y que no hayan sido encerados ni barnizados.

PRINCIPALES USOS

Es ideal para barnizar todas aquellas superficies interiores o que estén expuestas al exterior tales como puertas, ventanas, barras de madera, pisos de madera (parquet o duela) y muebles de jardín. Para madera con fondo P.U.

DILUYENTE

Solvente para Poliuretano V660036 (10 - 20%)

CATALIZADOR

Catalizador para Parquet V480048

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido lechoso
VISCOSIDAD	20 - 30" en copa Ford #4
SÓLIDOS	43 - 47 %
PESO ESPECÍFICO	0.980 - 1.010 gr / ml
CATALIZACIÓN	1:1
BRILLO	60 - 75 ° GU
SECADO TACTO	35 - 45 Minutos
SECADO ENTRE MANOS	2 - 3 Horas
SECADO TOTAL	72 Horas
NÚMERO DE MANOS	2 Manos
VIDA ÚTIL CATALIZADO	2 a 3 Hrs.
RENDIMIENTO	8 - 9 mts ²

Versión 0 DICIEMBRE 2025



HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente
SOLIDOS	19 - 22 %
PESO ESPECIFICO	0.930 - 0.940 gr / ml

APLICACIÓN

Lo puedes aplicar con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

La superficie debe estar exenta de humedad, bien lijada, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Para utilizar Parquet lija con No. 220 o 240 en dirección de la veta o de forma perpendicular a la misma, resana imperfecciones. Después lija con No. 320 y elimina el polvo. Sella la superficie con alguno de nuestros fondos poliuretanos. Deja secar el material y despues del tiempo respectivo utiliza lija No.400 o 500. Mezcla bien el Parquet antes de usar, ya que por ser un producto matizado y por la naturaleza del material, puede llegar a asentarse. Mezcla con el Catalizador y el Solvente hasta homogenizar bien la mezcla.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Utiliza el equipo de seguridad como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Puedes almacenarlo mínimo un año en recipientes originales y sellados. El catalizador lo puedes almacenar de 6 - 9 meses máximo a temperatura ambiente (25°C máximo) en envase original. No utilices selladores de nitrocelulosa como primario en la madera para este acabado.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

Versión 0 DICIEMBRE 2025

VETACK
RECUBRIMIENTOS PARA MADERA

www.pinturasvalmex.com
Tel. 333 636 6545
800 964 3700