

**V500029**LÍNEA  
**MADERA****valmex**  
pinturas y recubrimientos

# HOJA TÉCNICA

## BARNIZ PARQUET

### DESCRIPCIÓN

El Barniz parquet es un producto a base de resinas de poliuretano, con excelente acabado, gran dureza y flexibilidad. Diseñado para ser aplicado en pisos de madera nuevos y que no hayan sido encerados ni barnizados.

### PRINCIPALES USOS

Es ideal para barnizar todas aquellas superficies interiores o que estén expuestas al exterior tales como puertas, ventanas, barras de madera, pisos de madera (parquet o duela) y muebles de jardín. Para madera con fondo P.U.

### DILUYENTE

Solvente para Poliuretano V660036 (10 - 20%)

### CATALIZADOR

Catalizador para Parquet V480048

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido lechoso
VISCOSIDAD	20 - 30" en copa Ford #4
SÓLIDOS	43 - 47 %
PESO ESPECÍFICO	0.980 - 1.010 gr / ml
CATALIZACIÓN	1:1
BRILLO	60 - 75 ° GU
SECADO TACTO	35 - 45 Minutos
SECADO ENTRE MANOS	2 - 3 Horas
SECADO TOTAL	72 Horas
NÚMERO DE MANOS	2 Manos
VIDA ÚTIL CATALIZADO	2 a 3 Hrs.
RENDIMIENTO	8 - 9 mts <sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente
SOLIDOS	19 - 22 %
PESO ESPECIFICO	0.930 - 0.940 gr / ml

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

HOJA TECNICA: BARNIZ PARQUET  
Última revisión: JUNIO/2023 VERSION 2

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700  
www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

**V500029**

LÍNEA  
**MADERA**

**valmex**  
pinturas y recubrimientos

## **APLICACIÓN**

Lo puedes aplicar con pistola o brocha.

## **PREPARACIÓN**

La superficie debe estar exenta de humedad, bien lijada, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Para utilizar Parquet lija con No. 220 o 240 en dirección de la veta o de forma perpendicular a la misma, resana imperfecciones. Después lija con No. 320 y elimina el polvo. Sella la superficie con alguno de nuestros fondos poliuretanos. Deja secar el material y después del tiempo respectivo utiliza lija No.400 o 500. Mezcla bien el Parquet antes de usar, ya que por ser un producto matizado y por la naturaleza del material, puede llegar a asentarse. Mezcla con el Catalizador y el Solvente hasta homogenizar bien la mezcla.

## **PRECAUCIONES**

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

## **RECOMENDACIONES**

Utiliza el equipo de seguridad como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Puedes almacenarlo mínimo un año en recipientes originales y sellados. El catalizador lo puedes almacenar de 6 - 9 meses máximo a temperatura ambiente (25°C máximo) en envase original. No utilices selladores de nitrocelulosa como primario en la madera para este acabado.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.