

V55002*

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

ACRILAC DIRECTA

DESCRIPCIÓN

Acrilac Directa es un producto de excelente calidad para acabados en madera. Tiene una excelente flexibilidad y alta dureza, lo que le da una buena resistencia a las rayaduras.

PRINCIPALES USOS

Úsalo sobre madera en todo tipo de muebles.

DILUYENTE

Thinner americano V660003 10%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SECADO ENTRE MANOS	10 - 15 minutos
SECADO DURO	24 horas
MANOS	2
RENDIMIENTO	8 a 9 M ² / L

CODIGO	VISCOSIDAD	PESO ESP.	% SOLIDO	BRILLO
V550023	25 – 36 seg. copa Ford 4 @ 25°C	0.920 – 0.950 grs / ml	20 – 27	90 - 100
V550024	20 – 35 seg. copa Ford 4 @ 25°C	0.920 – 1.000 grs / ml	20 – 28	50 – 60
V550025	20 – 40 seg. copa Ford 4 @ 25°C	0.920 – 0.935 grs / ml	20 - 28	10 – 20

MÉTODO DE APLICACIÓN

Pistola o equipo de alta producción.

PREPARACIÓN

Diluye con thinner americano de buena calidad entre un 10%. La superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Aplica de 2 manos con un tiempo de secado de 10-15 min entre cada una. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

PRESENTACIÓN

1 L
4 L
19 L

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V55002*

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

PRECAUCIONES

Manéjelo en lugares ventilados y lejos de fuentes de llama. Los trapos y otros desperdicios empapados debes colocarlos en un recipiente adecuado para evitar auto ignición. Si lo ingiere no te provoque el vómito y busque atención médica de inmediato. Si tiene contacto con la piel lava con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lávelos por un periodo de 15 minutos. Utilice el equipo de seguridad. Si le está afectando la inhalación busque aire fresco, si los síntomas persisten consulte atención médica.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

HOJA TECNICA: ACRILAC DIRECTA

Última actualización: Julio /2023 VERSION 2