

# V440009,14



## HOJA TECNICA

### FONDO MINIO

#### DESCRIPCIÓN

Es un fondo a base de resinas Alquidial fenoladas que le permiten un secado rápido, así como una excelente adherencia y resistencia al repintado formulado especialmente para uso industrial.

#### PRINCIPALES USOS

Recomendado para superficies donde el acabado final sea resistente a agentes químicos, es de secado rápido y de fácil aplicación.

#### DILUYENTE

Solvente especial VALMEX

#### ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	VALOR
SOLIDOS EN PESO	63 - 73 % SEGÚN CODIGO
VISCOSIDAD	95 – 110 KU @ 25°C SEGÚN CODIGO
DENSIDAD	1.250 – 1.490 gr / ml SEGÚN CODIGO
SECADO AL TACTO	10 minutos
SECADO AL POLVO	20 minutos
SECADO DURO	2 hora

#### PREPARACIÓN

Prepara la superficie raspando o lijando para dejarla libre de óxido y falsas adherencias, elimina la grasa, el polvo y otras impurezas. Mezcla perfectamente el Fondo Minio con un 50 a 70% de solvente especial Valmex para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 seg., en copa ford #4 a 25°C. Aplica con pistola a una presión de 35-40 lb/plg. Evita dar manos cargadas.

#### PRESENTACIONES

19L, 4L, 1L.

#### PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

#### RECOMENDACIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex