

V580006

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos



HOJA TÉCNICA

FONDO POLIURETANO 46 (A)

DESCRIPCIÓN

Solución de resinas de poliuretano con aditivos para un fácil lijado del fondo y con características tixotrópicas que evitan escurrimientos en aplicaciones en vertical.

PRINCIPALES USOS

Úsalo cuando necesites un secado muy rápido y un buen sellado en la madera. Por sus características, tiene muy buena verticabilidad, esto lo hace el indicado para que barnices sillas o piezas que necesites aplicación en vertical.

DILUYENTE

V660035 Solvente p/Fondo Poliuretano 4-82250 15 %

CATALIZADOR

Catalizador p/Fondo Poliuretano 46 (B) V480016

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	40 - 46 %
PESO ESPECIFICO	0.980 – 0.995 gr / ml
VISCOSIDAD	20 – 30 seg. copa ford 4 @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2 a 3
SECADO PARA LIJAR	30 - 45 minutos
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO DURO	10 – 12 hrs.
CATALIZACION	1 : 1
RENDIMIENTO	6 a 7 mts ²

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	19 - 24 %
PESO ESPECIFICO	0.950 – 0.970 gr / ml

APLICACIONES

Aplicarlo con pistola manual o tanques de presión en caso de producciones en línea.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V580006

LÍNEA
MADERA

Valmex
pinturas y recubrimientos

PREPARACIÓN

Mezcla muy bien una parte de Fondo Poliuretano 46 con una parte de V480016 Catalizador p/fondo poliuretano 46 (B) hasta homogenizar todos los componentes.

Utiliza 15% Solvente para Poliuretano como norma general para aplicaciones con pistola. Si necesitas una penetración en poros más profundos diluye hasta un 50%.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

PRESENTACIONES

0.5 L, 1 L, 4 L, 19 L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex