



LACA INDUSTRIAL (COLORES) - V4300**



DESCRIPCIÓN

Es una laca fabricada en colores a base de nitrocelulosa y otras resinas de alta calidad. Esta calidad y el adecuado balance de sus componentes, permiten una muy buena flexibilidad y retención del color, por lo que soporta bien los cambios de clima. Con su alto poder cubriente permite una rápida aplicación, ahorra mano de obra y agiliza la producción en serie.

PRINCIPALES USOS

Úsala en muebles, puertas, closet, artesanías y equipo de oficina en madera o metal que requieran de un buen terminado. Es necesario en la mayoría de los casos, que utilices un fondo para preparar la superficie antes de aplicar la laca.

DILUYENTE

Thinner americano V660002 1:2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
VISCOSIDAD	135 – 150 KU @ 25°C Según código
PESO ESP.	0.910 -1.060 grs / ml Según código
% SOLIDO	27 – 48 % Según código
BRILLO	70-95 Según código
SECADO ENTREMANOS	5 – 10 minutos
SECADO TOTAL	48 horas
NUMERO DE MANOS	2 a 3
RENDIMIENTO	6 - 7 M ² / L

APLICACIONES

Puede aplicarlo con brocha, mona o pistola.

PREPARACION

Si es madera, debe estar sellada y asentada. Para el metal, debes prepararlo con 2 manos de fondo. Con brocha o mona, diluye a un 200% (50 - 60" CF#4), con pistola diluye de 250 - 300% (16-18" CF#4), utiliza dos partes de Thinner americano por una de laca para aplicar con pistola. Deja secar de 10 a 15 minutos entre mano y mano, Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK

PRESENTACION

19 L



RECOMENDACIONES

No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia. Este producto desprende Vapores Orgánicos.

Conserve este producto bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.