



LACA 235 B/V TRANSPARENTE V420009



DESCRIPCIÓN

Es una Laca Transparente para madera formulada a base de nitrocelulosa y otras resinas de alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

PRINCIPALES USOS

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requieran de un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner estándar de buena calidad 200-300 %

CARACTERISTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	19 - 24 %
PESO ESPECIFICO	0.890 – 0.940 gr / ml
VISCOSIDAD	25 – 35 Seg. @ 25°C
SECADO AL POLVO	5 minutos
SECADO AL TACTO	5 – 10 minutos
SECADO DURO	48 horas
MANOS	2 - 3
BRILLO	80 – 85 Gloss Gard (sin pulir)

APLICACIONES

Lo puede aplicar con brocha, mona o pistola normal o equipo de alta producción.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

PREPARACIÓN

Para obtener los mejores resultados, la superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Con brocha o mona dilúyela a un 200% (50 - 60" CF#4), con pistola dilúyela de 250 - 300% (16 - 18" CF#4), Deja secar 15 minutos entre mano y mano.

PRESENTACIONES

200L, 19L, 4L, 1L (Sobre pedido).

RECOMENDACION

No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia. Este producto desprende Vapores Orgánicos. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK. Conserve este producto bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Versión 0 DICIEMBRE 2025