

V75000***DESCRIPCIÓN****HOJA TÉCNICA****IMPERVALMEX 3,5,7 AÑOS**

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico, el cual forma una capa flexible, con buena adherencia y resistencia a los cambios de clima. Está elaborado en base agua y por sus componentes tiene alta impermeabilidad. Es de fácil aplicación.

PRINCIPALES USOS

Se puede aplicar sobre superficies que están expuestas a la intemperie, como azoteas, muros, de concreto, tabique y asbesto

DILUYENTE

En caso de requerirlo utiliza agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALORES		
	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS
Viscosidad	130 – 140 Krebs	130 – 150 Krebs	130 – 150 Krebs
Densidad	1.260 -1.300 Kg/lt según color	1.22 – 1.31 Kg/lt según color	1.140-1.360 kg/lt según color
% de sólidos	40 - 47 % según color	40 - 50 % según color	50 – 60 % según color
P.H	8.5 - 10 según color	8.5 - 10 según color	8.5 – 10 según color
Rendimiento	1m ² por litro		

APLICACIÓN

Aplicalo con rodillo o cepillo, para dejar una capa más uniforme y tener rendimiento óptimo.

PREPARACIÓN

Limpia perfectamente la superficie de polvo, grasa, partículas sueltas. No apliques cuando este húmedo, debe de estar totalmente seco. Sella grietas pequeñas con el producto diluido. Sella grietas más gruesas sin diluir. Aplica una mano con cuatro partes de agua por una de IMPERVALMEX para crear un sello, aguarda 2 hrs y posteriormente aplica la primera mano sin diluir de IMPERVALMEX y espera de 3 a 4 hrs y después aplica la segunda mano.

PRESENTACIONES

3, 5 y 7 años en cubetas de 19L.

PRECAUCIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes.

RECOMENDACIONES

No lo ingieras. Si lo ingieres no provoques el vómito y solicita atención médica. El uso del producto por niños requiere la supervisión de un adulto.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

HOJA TECNICA: IMPERVALMEX 3,5,7
Última revisión: JUNIO/2023 VERSION 2

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex