



POLIURETANO SEMI MATE, MATE 54 AL 50% -V580033,34



DESCRIPCIÓN

Producto de Poliuretano con acabado Semi Mate y Mate que te proporciona alta dureza, protege la superficie y da un excelente acabado. Además, te ofrece óptima transparencia, excelente tersura, suavidad al tacto, máxima dureza y resistencia al rayado, así como buena estabilidad del punto semi- mate.

PRINCIPALES USOS

Úsalo en maderas de todo tipo que requieran de un acabado de excelente calidad.

DILUYENTE

Solvente para Poliuretano V660036 al 30%

CATALIZADOR

Cat. P/ poliuretano Semi-Mate 54 al 50% V480038

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR	
APARIENCIA	Líquido opalescente lechoso	
ACABADO	SEMI MATE	MATE
SOLIDOS	33 - 44 %	34 - 38 %
PESO ESPECIFICO	0.950 - 0.970 gr / ml	0.970 - 0.980 gr / ml
VISCOSIDAD	10 - 15 seg. copa Ford 4 @ 25°C	14 -16 seg. copa Ford 4 @ 25°C
SECADO TOTAL	24 horas	
TIEMPO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos	
MANOS	2	
CATALIZACION	2 :1 Con V480038	
RENDIMIENTO	7 - 8 M ² / L	
BRILLO	40 - 50	20- 25

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente amarillento
PESO ESPECIFICO	0.930 - 0.980 gr / ml
SOLIDOS	18 - 23 %

APLICACIONES

Se puede aplicar con pistola pulverizadora normal o con equipo de alta producción.

Versión 0 JULIO 2025



PREPARACION

Cataliza dos partes de poliuretano Semi-Mate o Mate 54 al 50% con una parte de Cat. P/ poliuretano Semi-Mate 54 al 50% V480038. Deja secar de 30 - 45 minutos entre mano y mano.

PRESENTACIONES

19L

PRECAUCIONES

Como todas las pinturas y recubrimientos base solvente, debe tener las siguientes precauciones en el manejo:

Si lo ingiere no provoque vomito. Busque atención médica de inmediato.

Si tiene contacto con la piel, lave con agua y jabón.

Si tiene contacto con los ojos lave con agua por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando por inhalación, busca aire fresco, si los síntomas persisten busca atención médica.

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

RECOMENDACION

Utiliza el equipo de seguridad como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Puedes almacenarlo mínimo un año en recipientes originales y sellados. El catalizador lo puedes almacenar de 6 - 9 meses máximo a temperatura ambiente (25°C máximo) en envase original. No utilices selladores de nitrocelulosa como primario en la madera para este acabado.

Versión 0 JULIO 2025