

**V3410\*\*****DESCRIPCIÓN**

SR 100 es un esmalte de secado rápido y alta viscosidad que proporciona color, alto brillo y protección a superficies de metal, concreto y madera.

**PRINCIPALES USOS**

Debido a su rápido secado es posible que lo utilice en lugares donde tengas que seguir un proceso continuo. Lo puedes utilizar en superficies de metal, estructuras, madera, implementos agrícolas y maquinaria, etc. SR100 crea una barrera protectora que impide el contacto del objeto pintado con el aire, agua, lluvia. Uso Industrial.

**DILUYENTE**

Solvente especial o thinner estándar.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	35.5 – 53 % según color
Viscosidad	90 - 145 KU a 25°C según color
Densidad	0.844 – 1.081 g/ml a 25°C según color
Numero de manos	2
Secado entre manos	5 – 10 minutos
Secado Al tacto	10 - 15 minutos
Secado para manejar	40 – 60 minutos
Secado total	72 horas

**APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar con pistola HVLP. También puede aplicar con brocha. Como diluyente usar solvente especial o thinner estándar sin exceder la dilución recomendada.

**PRESENTACIONES**

4 L ,19L

**PREPARACION**

Prepare bien la superficie, esta debe estar libre de polvo, grasa, óxido etc. Puede utilizar fondo estructuras 358 o cualquier primario Valmex para aumentar la durabilidad y para alisar las imperfecciones de la superficie. Para pintar sobre superficies previamente pintadas, elimina cualquier resto de pintura vieja y en su caso lija hasta dejar una superficie tersa y mate.



# HOJA TÉCNICA

## ESMALTE S.R. 100

**V3410\*\***



Se recomienda aplicar con pistola HVLP diluyendo hasta 25%, para aplicar con brocha diluya al 15%.

Aplique 2 manos delgadas con 10 minutos de separación o hasta 25 minutos si lo aplica con brocha.

## **RECOMENDACIONES**

Aplica manos delgadas, ya que si aplicas manos gruesas quedan solventes atrapados y pueden causar imperfecciones.

Lava perfectamente el equipo de aplicación con Thinner americano, Thinner estándar, o con solvente especial.

No mezclar Esmalte S.R. 100, con ningún otro esmalte.

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y se recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes.

## **PRECAUCIONES**

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex