

V3300**
 LÍNEA
MADERA
valmex
 pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

BARNIZ PARA MADERA (COLORES)

DESCRIPCIÓN

El Barniz para Madera es un producto base Alquidal y otras resinas de alta calidad, con una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

PRINCIPALES USOS

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requieran de un buen acabado.

DILUYENTE

V660046 Gas nafta, Thinner americano V660002, Solvente Especial V660005, Thinner Acrílico V660043 o Aguarrás V660022

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
VISCOSIDAD	1,500 – 1,900 cps Brookfield @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2
SECADO ENTRE MANOS	20 Min.
SECADO AL TACTO	2 Hrs.
SECADO TOTAL	24 Hrs.
BRILLO	85 - 95 Gu @ 95°
RENDIMIENTO	6 a 7 m ² /l

CODIGO	PESO ESPECIFICO	SOLIDOS
V330001	0.890 – 0.920 gr / ml	30 – 44 %
V330002	0.880 – 0.930 gr / ml	30 – 40 %
V330003	0.880 – 0.920 gr / ml	31 – 40 %
V330004	0.880 – 0.920 gr / ml	33 – 45 %
V330020	0.890 – 0.930 gr / ml	34 – 46 %

MÉTODO DE APLICACIÓN

Lo puede aplicar con pistola o con brocha. Se deja secar 20 minutos entre mano y mano.

PREPARACIÓN

Diluye con solvente 25 – 60%, para obtener una viscosidad de 12" seg. en copa Ford #4 para aplicar con pistola de 40-60 lbs. Para aplicarlo con brocha utiliza el solvente del recomendado anteriormente a 20 – 30%. No se recomienda aplicar con productos como poliuretanos, ya que se tendría problemas de adherencia.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V3300**

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

PRESENTACIONES

C 4L, D1L, F 0.5L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si te está afectando la inhalación, busca aire fresco. Si los síntomas persisten consulta a tu médico.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex