

V470005



HOJA TÉCNICA WASH PRIMER

DESCRIPCIÓN

Es un primario fabricado con cromato de zinc de la más alta calidad, para dar un buen rendimiento y promover la adherencia del recubrimiento final y fácil aplicación.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda aplicar este primario como un fondo o base para el pintado de superficies que tengan difícil adherencia como lámina desnuda, galvanizada, acerada, cromada, acero inoxidable

CATALIZADOR

V480003 CAT. P/ WASH PRIMER 100% 1:1

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	24 – 26.5 %
Viscosidad	110 -130 segundos a 25°C
Densidad	0.930 – 0.950 gr/ml
Tiempo de secado al tacto	5 - 10 minutos
Numero de manos	2
Secado entre manos	15 – 20 minutos
Acabado	Mate
Rendimiento por Litro	6 a 7 m ² /L (a una mano)

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola de aire.

PRESENTACIONES

C 4L

PREPARACION

La superficie debe estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y material extraño.

Para superficies pintadas prepare la superficie raspando o lijando para dejarla libre de recubrimientos y falsas adherencias.

Mezcle bien el contenido del envase antes de usar, dejar secar mínimo 15 minutos antes de aplicar la segunda mano.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex