

V077***

HOJA TECNICA

PRIMER PLUS Primario de adhesión 2k

DESCRIPCIÓN

Primer Plus (Fondo de Adhesión 2K) Es un fondo catalizado fabricado con materias primas de alta calidad. Tiene una excelente adherencia, además de proporcionar una excelente protección contra la corrosión, formulado especialmente para la industria automotriz. Recomendado para lámina desnuda, resanes sobre acabado viejo, lámina galvanizada, lamina acerada, fibra de vidrio. Etc. No se recomienda sobre acabados en laca. Formulado con pigmentos anticorrosivos de zinc.

COMPONENTES

COMPONENTES	PARTES EN VOL.
V077117,667 PRIMER PLUS	1
V076016 CONVERTIDOR PRIMER PLUS	1

INSTRUCCIONES

Prepara la superficie raspando o lijando para dejarla libre de recubrimientos y falsas adherencias, elimina la grasa, el polvo y otras impurezas. Mezcla perfectamente una parte del Primer Plus (Fondo de Adhesión 2K) con una parte de Primer Plus Convertidor para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 segundos en copa Ford #4 @a 25°C. Esta mezcla dura de 4 - 6 horas antes de gelarse. Aplica con pistola a una presión de 35- 40 lb/pulg², evita dar manos cargadas. Si la superficie necesita ser emplastecida, se recomienda hacerlo de 45 - 50 minutos. Después de la última mano de Primer Plus (Fondo de Adhesión 2K).

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
VISCOSIDAD	1,500 – 4,000 cps (Brookfield) 25°C según color
SOLIDOS	38 – 50 % volumen según color
DENSIDAD	1.140 – 1.200 gr/ml según color
SECADO AL POLVO	5 – 15 minutos
SECADO AL TACTO	15 – 20 minutos
SECADO DURO	1 hora

PRESENTACIONES

C 4 L Bote Metálico
D 1 Bote Metálico

COLORES

Blanco 117, verde 667

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex