



## SELLADOR PARA MUÑEQUEAR LAB\*\*\*



### DESCRIPCIÓN

El Sellador para Muñequero está formulado a base de nitrocelulosa con alto contenido de sólidos. Los materiales con que está fabricado le proporcionan propiedades como: buena flexibilidad, mayor trasparencia, facilidad de lijado, secado rápido y fácil muñequero. Con una aplicación correcta, obtienes muy buena nivelación, puedes efectuar un estirado o muñequero para crear un excelente acabado.

### PRINCIPALES USOS

Su principal uso es en madera para todo tipo de muebles, sobre todo muebles de calidad que exigen un buen acabado.

### DILUYENTE

Thinner estándar de buena calidad.

### CARACTERISTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	35 - 50 % Según código
PESO ESPECIFICO	0.940 – 1.200 g / ml Según código
VISCOSIDAD	24,000 – 36,000 cps Brookfield @ 25°C Según código
SECADO AL POLVO	15 minutos
SECADO PARA LIJAR	25 – 30 minutos

### APLICACIONES

Para aplicación con mona para muñequero, diluir 1 parte de sellador por una parte de solvente.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



# HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

## RECOMENDACION

- Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes.
- Las propiedades del sellador para muñequeras que se reportan para esta hoja técnica se obtuvieron utilizando Thinner VETACK como diluyente, en caso de que utilice otro solvente las propiedades mencionadas varían de acuerdo a la calidad del mismo.
- Si la humedad del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones te recomendamos agregar entre un 5 a 10% de retardador VETACK (V660001).
- Conserva este producto bien cerrado y almacenar en lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente.
- Este producto desprende vapores orgánicos.
- Despues de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual te recomendamos una mayor una mayor dilución al preparar.
- No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia.

## PRESENTACION

19 L

## PRECAUCIONES

No lo ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.  
Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.  
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.  
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



## HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

Versión 0 DICIEMBRE 2025

**VETACK**  
RECUBRIMIENTOS PARA MADERA

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  
Tel. 333 636 6545  
800 964 3700

