Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

TINTA AL ACEITE (COLORES) – V7400**

DESCRIPCIÓN

Son una serie de pigmentos concentrados, dispersados en un vehículo adecuado, para colorear la madera y enfatizar sus características y al mismo tiempo uniformar los diferentes tonos de la misma madera. Son dispersiones de muy baja viscosidad, que se pueden dosificar muy fácilmente entre si y así lograr diferentes tonos.

PRINCIPALES USOS

Se recomiendan para colorear maderas en chapadas y sólidas.

DILUYENTE

Thinner americano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
NUMERO DE MANOS	1 a 2
SECADO ENTRE MANOS	1 – 1.5 horas
SECADO TOTAL	2.5 horas.
RENDIMIENTO	6 a 7 m²

CODIGO	COLOR	CODIGO	COLOR
V740002	ROBLE CLARO	V740035	AVELLANA
V740003	ROBLE OBSCURO	V740036	CHOCOLATE
V740004	MAPLE	V740037	MAGNOLIA
V740005	NOGAL	V740038	NOGAL AMERICANO
V740006	CAOBA	V740039	CIPRES
V740007	AMARILLO	V740040	ROBLE
V740008	NEGRO	V740041	OLMO
V740009	ROJO	V740042	OYAMEL
V740010	NARANJA	V740043	CAOBA INGLES
V740011	CAFE	V740044	CAOBA COMERCIAL
V740014	CEDRO	V740045	CAOBA CLASICO
V740029	GLAZE NEGRO LG S/M	V740046	CHERRY
V740034	NOGAL CLASICO		

APLICACIONES

El proceso de entintado lo puede hacer a pistola, trapo, por inmersión o rodillo con un adecuado relimpiado para quitar el exceso y penetren en el poro.

Versión 0 JULIO 2025

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

PREPARACIÓN

La tinta la puede diluir con thinner americano en diferentes proporciones según la intensidad que desee obtener en la madera. La cantidad de thinner se puede adaptar según el tamaño de la superficie que debe colorearse y luego relimpiarse para uniformar el tono.
La mezcla de las tintas para encontrar el tono que desee son perfectamente estables, teniendo presente la necesidad de hacer la mezcla antes de usarlo. En el caso de que use fondo poliéster, se sugiere aislar con un aislante adecuado.
Si la superficie es grande la puede diluir con solvente para tintas o con una mezcla del mismo solvente con thinner, si la superficie es chica es suficiente que la diluya con thinner y así logrará un secado más rápido y un tiempo de barnizado más corto.
El secado varía según el tipo de solvente que usaste, si se usa el solvente para tinta son necesarias 2 horas para su evaporación, si usa thinner solamente 1 hora, pero si usa acetona son necesarios 30 minutos solamente.

PRESENTACIONES

1 L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.
Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia. Este producto desprende vapores Orgánicos.
Conserve este producto bien cerrado y almacene en lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad, debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar
Después de un almacenaje largo, la tinta puede presentar un poco de asentamiento; es suficiente que agite muy bien el envase para que el pigmento vuelva a dispersarse.
Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 JULIO 2025