



BARNIZ J.P – V330015



DESCRIPCIÓN

El Barniz J.P. transparente para madera esta formulado a base de resina alquidial y otras resinas de alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantiza uniformidad en sus acabados.

PRINCIPALES USOS

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requiera un buen acabado.

DILUYENTE

Solvente Especial V660005

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	40 – 51 %
VISCOSIDAD	40 - 65 seg. Copa Ford #4 25°C
DENSIDAD	0.940 – 1.000 g/ml.
SECADO AL POLVO	15 min.
SECADO ENTRE MANOS	1.5 horas
SECADO TOTAL	24 horas.
NUMERO DE MANOS	2
BRILLO	85 - 95° Gloss Gard.
RENDIMIENTO	6 a 7 m ² /l

APLICACIÓN

Lo puede aplicar con pistola o con brocha. Se deja secar 20 minutos entre mano y mano.

PREPARACION

Diluye con Solvente Especial VETACK a un 40% para que obtenga una viscosidad de 12" seg. en copa Ford #4 para aplicación con pistola de 40 - 60 lbs. Con brocha puede aplicarlo con menos solvente de un 10 - 20%.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.

PRESENTACIONES

19L

Versión 0 JULIO 2025



PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACION

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 JULIO 2025