

V5800****DESCRIPCIÓN**

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

FONDO P.U. (COLORES)

Es una solución de resinas de poliuretano altos sólidos con aditivos para un fácil lijado del fondo. Tiene características tixotrópicas que evitan escurrimientos para aplicaciones en vertical. Presenta una excelente flexibilidad en su película y buena dureza.

PRINCIPALES USOS

Úsalo cuando requieras alto empaste y lijado suave. Las características tixotrópicas le permiten buena verticalidad, úsalo para aplicaciones en vertical. Está diseñado para sustratos que requieren en su sellado alto contenido de sólidos.

DILUYENTE

Solvente p / Fondo Poliuretano 4-82250 V660035, 10 - 15 %

CATALIZADOR

Cat. p/Fondo P. U. De Color 1:1 V480013

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente lechoso
SECADO ENTRE MANOS	40 - 60 minutos
SECADO TOTAL	60 minutos
NUMERO DE MANOS	2 a 3
RENDIMIENTO	6 a 7 mts ²
CATALIZADO	1 : 1

CODIGO	VISCOSIDAD	% SOLIDO	PESO ESP.
V580001	95 - 110 KU @ 25°C	64 - 71	1.400 -1.440 grs / ml
V580002	85 - 95 KU @ 25°C	53 - 59	1.130 -1.180 grs / ml
V580011	60 - 70 KU @ 25°C	42 - 52	1.130 -1.190 grs / ml
V580025	85 - 105 KU @ 25°C	55 - 64	1.200 -1.285 grs / ml

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente amarillento
SOLIDOS	20 - 24 %
PESO ESPECIFICO	0.960 - 0.970 gr / ml

APLICACIONES

Aplicarlo con pistola manual o con pistola con tanque a presión en caso de altas producciones en línea, también lo puedes aplicar a cortina.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V5800**

LÍNEA
MADERA



PRESENTACIONES 1 L, 4 L , 19 L

RECOMENDACIONES Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.
Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

PRECAUCIONES No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.
Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

HOJA TECNICA: FONDO POLIURETANO
Última revisión: JUNIO/2023 VERSION 2

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex