



CAPACITACIONES TÉCNICAS

BIENVENIDOS



 **NOTA:** Al final de cada presentación se podrán exponer mediante el chat, dudas o preguntas.

**valmex**
pinturas y recubrimientos



GRAND PRIMER VS4



LUXURY TINT / ROJO CLARO



- **Dilución:** 4 - 1 - 1 + 10% (tint).
- **Manos recomendadas:** 2 (10 minutos m/m).
- **Secado final:** 2 a 3 horas.
- **Presentación:**  1L  4L



BASE COLOR V-30



ROJO CLARO



-  **Dilución:** 1 - 1 (Solvente V-30).
-  **Manos recomendadas:** 2 (10 minutos m/m).
-  **Secado final:** 30 a 40 minutos.
-  **Presentación:**  



GRAND PRIMER VS4



LUXURY TINT / AZUL PRUSIA



 **Dilución:** 4 - 1 - 1 + 10% (tint).

 **Manos recomendadas:** 2 (10 minutos m/m).

 **Secado final:** 2 a 3 horas.

 **Presentación:**  1L  4L



BASE COLOR V-30



AZUL PRUSIA



- **Dilución:** 1 - 1 (Solvente V-30).
- **Manos recomendadas:** 2 (10 minutos m/m).
- **Secado final:** 30 a 40 minutos.
- **Presentación:**  





CAPACITACIONES TÉCNICAS

¡GRACIAS!

valmex[®]
pinturas y recubrimientos