

V58003*

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

FONDO P.U. 72 (TRANSPARENTE, CRISTAL)

DESCRIPCIÓN

Es una solución de resinas de poliuretano altos sólidos con aditivos para un fácil lijado del fondo. Tiene características tixotrópicas que evitan escurrimientos para aplicaciones en vertical. Presenta una excelente flexibilidad en su película y buena dureza.

PRINCIPALES USOS

Úsalo cuando requieras alto empaste y lijado suave. Las características tixotrópicas le permiten buena verticabilidad, úsalo para aplicaciones en vertical.

Está diseñado para sustratos que requieren en su sellado alto contenido de sólidos.

DILUYENTE

Solvente para Poliuretano 20 - 30 %

CATALIZADOR

Catalizador para P.U. 72 1:1 V480044

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente lechoso
NUMERO DE MANOS	2 a 3
SECADO AL POLVO	10 - 15 minutos
SECADO DURO	24 horas
SECADO PARA LIJAR	45 minutos
CATALIZACION	1 : 1

CODIGO	VISCOSIDAD	% SOLIDO	PESO ESP.
V580032	2,100 – 3,800 cps @ 25°C	64 - 72	1.110 – 1.140 g/ml
V580035	1,500 – 1,900 cps @ 25°C	63 - 70	1.010 – 1.050 g/ml

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente amarillento
SOLIDOS	19 - 24 %
DENSIDAD	0.950 – 0.970 g/ml

APLICACIONES

Aplicarlo con pistola manual o con pistola con tanque a presión en caso de altas producciones en línea, también lo puedes aplicar a cortina.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

PREPARACIÓN

Mezcla el Fondo Poliuretano 72 con el Catalizador y homogeniza los componentes.

Utiliza 20 - 30 % de Solvente para Poliuretano.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

PRESENTACIONES

1 L, 4 L , 19 L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.