

V330022



LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN

El Barniz Marino está desarrollado con resina Alquidial modificada con resina fenol formaldehído, que proporcionan gran resistencia al exterior en ambientes altamente húmedos y salinos. Es de fácil aplicación, con una apariencia transparente brillante que resiste rayos UV. Está libre de plomo y metales pesados.

PRINCIPALES USOS

Úsalo en superficies de madera expuestas al sol, en ambientes altamente húmedos y salinos, lluvia y en general a las inclemencias del tiempo.

DILUYENTE

V660005 Solvente Especial o V660022 Aguarrás

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	51 - 59 %
PESO ESPECIFICO	0.970 – 1.000 kg / lts
VISCOSIDAD	70 – 80 KU @ 25°C °
ACABADO	Brillante
RENDIMIENTO	6 a 7 m ² / lts
VIDA UTIL	1 año en envase lleno y cerrado
SECADO DURO	24 horas
SECADO ENTRE MANOS	3 – 4 horas
DUREZA TOTAL	7 días

APLICACIONES

Aplicalo con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

Diluye con solvente especial o aguarrás a un 40% para que obtenga una viscosidad de 12" seg. en Copa Ford #4 para aplicación con pistola de 40 - 60 lbs. Con brocha puedes aplicarlo con menos solvente, de 15% - 20%.

PRESENTACIONES

1 L ,4 L,19 L

PRECAUCIONES

No lo mezcles con ningún material ajeno al sistema. El rendimiento del producto varía dependiendo de la superficie, rugosidad, porosidad y método de aplicación.

RECOMENDACIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex