



## SELLADOR 235 - V410007



### DESCRIPCIÓN

Sellador fabricado a base de nitrocelulosa diseñado especialmente para madera, en donde sella de manera efectiva los poros, permitiendo un mejor acabado. Es completamente transparente por lo que se usa cuando se desea conservar el dibujo o la beta de madera o sobre una tinta, mancha o tapa poro que haya sido aplicada para dar color.

### PRINCIPALES USOS

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera. En donde se requiera sellar el poro y preparar la superficie para aplicar el acabado en laca o barniz.

### DILUYENTE

Thinner standar o Thinner Americano de buena calidad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| PARAMETROS        | VALOR                               |
|-------------------|-------------------------------------|
| SOLIDOS           | 21 - 26 %                           |
| PESO ESPECIFICO   | 0.890 – 0.940 gr / ml               |
| VISCOSIDAD        | 20 – 30 segundos copa ford 4 @ 25°C |
| SECADO AL POLVO   | 5 minutos                           |
| SECADO AL TACTO   | 5 - 10 minutos                      |
| SECADO PARA LIJAR | 45 - 60 minutos                     |

### APLICACIONES

Lo puede aplicar con una pistola pulverizadora normal, con equipo de alta producción o con muñeca. Dejar secar entre 45 min a 1 hora para lijar entre mano y mano y así poder obtener un acabado terso.

### PREPARACION

Este producto es de aplicación directa, pero si requiere diluirlo utilice un máximo de 10% de diluyente. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.



## RECOMENDACION

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes. Asegúrate que el thinner que uses sea de excelente calidad ya que el utilizar un solvente de mala calidad puede alterar las características del producto. Conserva este producto bien cerrado y almacenar en lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual te recomendamos una mayor una mayor dilución al preparar.

## PRESENTACION

19 L

## PRECAUCIONES

No lo ingieras. Si lo ingieres no provoques el vómito y solicita atención médica. No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia. Este producto desprende Vapores Orgánicos. Las propiedades del sellador 235 que se reportan para esta hoja técnica se obtuvieron utilizando Thinner standar o Americano como diluyente, en caso de que utilice otro solvente las propiedades mencionadas varían de acuerdo a la calidad del mismo.