



HOJA TECNICA

FONDO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

Es un fondo fabricado a base de resina de nitrocelulosa modificada, y resina Fenolada. Formulado especialmente para la industria automotriz. Recomendado para repintados generales y para reparaciones, es de fácil aplicación sobre superficies de lámina galvanizada, aluminio, lamina acerada, fibra de vidrio, etc.

SISTEMA

PRODUCTO	COMPONENTE
FONDO UNIVERSAL	1
SOLVENTE P/FONDO UNIVERSAL 2000	1 – 1.5

PREPARACIÓN

Prepara la superficie raspando o lijando para dejarla libre de óxido y falsas adherencias, elimina la grasa, el polvo y otras impurezas.

Mezcla perfectamente una parte del Fondo Universal con una o una y media de solvente para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 seg., en copa ford #4 a 25°C.

Aplica con pistola a una presión de 35-40 lb/plg. Evita dar manos cargadas. Si la superficie necesita ser emplastecida, se recomienda que lo haga una hora después de la última mano de Fondo Universal.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	VALOR
SOLIDOS EN PESO	43 - 56 % según color
VISCOSIDAD	120 - 145 KU @ 25°C según color
DENSIDAD	1.030 – 1.160 g / ml según color
SECADO AL TACTO	5 minutos
SECADO AL POLVO	10 minutos
SECADO DURO	1 hora

COLORES

GRIS 11,27,30,31 VERDE 12,21,22 BLANCO13, BEIGE 15, NEGRO 29, ROJO 25

PRESENTACIONES

19L, 4L, 1L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex