

V520014



HOJA TECNICA

FONDO VALTONE 2000

DESCRIPCIÓN

Es un fondo catalizado con un tono amarillo claro, tiene una excelente adherencia, además de proporcionar una excelente protección contra la corrosión, formulado especialmente para la industria automotriz. Recomendado para lamina desnuda, resanes sobre acabado viejo, lámina galvanizada, lamina acerada, Fibra de vidrio. Etc. No se recomienda sobre acabados en laca.

SISTEMA

PRODUCTO	PROPORCIÓN
FONDO VALTONE 2000	1
COVERTIDOR P/FONDO VALTONE	1

PREPARACIÓN

Prepara la superficie raspando o lijando para dejarla libre de recubrimientos y falsas adherencias, elimina la grasa, el polvo y otras impurezas.

Mezcla perfectamente una parte del Fondo Valtone 2000 con una parte de Convertidor para Fondo Valtone 2000, para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 segundos en copa Ford #4 a 25°C. Esta mezcla dura de 4 a 6hrs antes de gelarse.

Aplica con pistola a una presión de 35-40 lb/pulg.2 evitando dar manos cargadas.

Si la superficie necesita ser emplastecida, se recomienda hacerlo de 45 - 50 min. después de la última mano de Fondo Valtone 2000.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	VALOR
SOLIDOS EN PESO	38 - 45 % según color
VISCOSIDAD	1,200 – 1,500 Krebs @ 25°C
DENSIDAD	1.100 – 1.120 g / ml
SECADO AL TACTO	5 minutos
SECADO AL POLVO	10 minutos
SECADO DURO	1 hora

PRESENTACIONES

C 4 L
D 1 L

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex