

V07781*

HOJA TECNICA

ONE PRIMER Primario de relleno 1k

DESCRIPCIÓN

One Primer (Fondo de Relleno 1K) Es un Primario de secado rápido, de acabado terso y fácil lijado, esta formulado para resanes, retoques y repintados generales, lo puede aplicar sobre lamina desnuda, lamina negra y fibra de vidrio, con un buen poder de relleno y excelente cubriente, los colores están definidos para los valores de sombra. Con buena adherencia sobre metales ferrosos y acabados viejos. Presenta excelente resistencia a la corrosión muy buena retención de brillo en los acabados, lo puede lijar tanto en húmedo como en seco especialmente formulado para ser cubierto en 1 hora.

COMPONENTES

CÓDIGO	COMPONENTES	PARTES EN VOL.
V0778**	ONE PRIMER	1
V078041	REDUCTOR (AC) TEMPERATURA MEDIA V-90	1

INSTRUCCIONES

One Primer (Fondo de Relleno 1K) no se recomienda que lo aplique sobre ningún tipo de plástico sin un promotor de adherencia previo, ya que podría presentar desprendimientos.

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Liquido viscoso
VISCOSIDAD	105 - 130 Krebs 25°C ± 1°C
SOLIDOS	52 – 56 %
DENSIDAD	1.148 – 1.348 K/L
POLIMERIZACION	Ocurre cuando se mezcla con isocianatos o ácidos

PROPIEDADES DE LA MEZCLA

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
VISCOSIDAD	16 – 18	Seg. Copa zahn 2
SOLIDOS	27 – 29	% volumen
SECADO AL POLVO	5 – 10	minutos
SECADO AL TACTO	18 – 22	minutos
SECADO PARA LIJADO	15 – 25	minutos
MANOS RECOMENDADAS	2 – 3	manos
OREO ENTRE MANOS	10	minutos
RENDIMIENTO TEORICO	8 - 9	M ² @ 1 mil

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex

V07781*

**PROPIEDADES
DESPUES DE 24
HORAS DE CURADO**

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
BRILLO @ 60°	N.A.	%
DUREZA	N.D.	Mina H @ 48 hrs.
RESISTENCIA AL IMPACTO	124 – 130	Lbs
FLEXIBILIDAD	90 - 100	%
RESISTENCIA QUV	N.D.	hrs.
DURABILIDAD	2 - 3	años
CAMARA SALINA	400	hrs.

MODO DE USO

La superficie debe de estar perfectamente sellada y lo más terso posible, el secado entre manos debe de ser de 10 min. Si se presenta alta humedad debe de agregar Retardador Valmex para evitar blanqueamiento del producto.

APLICACIÓN

Previamente aplica Base Color Luxury, deja secar de 30 a 60 minutos. Elimina la grasa, el polvo, la basura y la humedad de la superficie a cubrir, la superficie no debe de estar a temperatura mayor a 35°C ni menor a 10°C para un buen acabado brillante

PRESENTACION

1 L bote metálico
4 L bote metálico
19 L cubeta lamina

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex