

V580029LÍNEA
MADERA**valmex**
pinturas y recubrimientos®

HOJA TÉCNICA

FONDO P.U. 44

DESCRIPCIÓN

Es una solución de resinas de poliuretano con varios aditivos para nivelación, buena penetración en el poro de la madera y fácil lijado.

PRINCIPALES USOS

Úsalo para acabados de poro cerrado, en maderas con poros muy marcados y profundos

DILUYENTE

V660035 Solvente p/Fondo Poliuretano 4-82250 15 %

CATALIZADOR

Catalizador p/Fondo Poliuretano 44 (B) V480039

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	41 - 47 %
PESO ESPECIFICO	0.970 – 0.995 gr / ml
VISCOSIDAD	15 – 25 seg copa Ford 4 @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2 a 3
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO TOTAL	24 hrs.
CATALIZACION	1 : 1
RENDIMIENTO	6 a 7 mts ²

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente amarillento
SOLIDOS	19 - 25 %
DENSIDAD	0.930 – 0.970 gr / ml

APLICACIONES

Aplicarlo con pistola manual o con pistola con tanque a presión en caso de altas producciones en línea, también lo puedes aplicar a cortina.

PREPARACIÓN

Mezcla el Fondo Poliuretano 44 con el solvente y homogeniza los componentes.

Agrega de un 10 - 15% de solvente. Prepara 1L de mezcla a la vez. Para la primera mano debes diluir más para que penetre en los poros profundos.

La segunda y tercer mano, dilúyelas normal. Espera al menos 1 Hora de tiempo de secado entre mano y mano.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V580029

LÍNEA
MADERA



Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

PRESENTACIONES

1 L, 4 L, 19 L

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, si lo ingiere no provoque el vómito y busca atención médica inmediata.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex