

V75002*



HOJA TÉCNICA

PROTECH TERMICO BLANCO 3,5,7

DESCRIPCIÓN

PROTECH Microparticula, es un impermeabilizante térmico con tecnología de micropartículas acrílico-elastomérico que te ayudan a reducir la temperatura, evitando el uso de aire acondicionado y ahorrando energía eléctrica. Está elaborado en base agua y por sus componentes tiene alta impermeabilidad. Es de fácil aplicación.

PRINCIPALES USOS

Se puede utilizar en azoteas y muros.

DILUYENTE

En caso de requerirlo utiliza agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALORES		
	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS
Viscosidad	35,500 – 40,500 cps	35,500 – 45,000 cps	34,000 – 37,000 cps
Densidad	1.170-1.200 Kg/lt	1.120 – 1.150 Kg/lt	1.280 - 1.290 kg/lt
% de sólidos	35 – 39 %	34 - 39 %	53 - 57 %
P.H	8 – 9.5	8 – 9.5	8 - 9
Rendimiento	1 m ² por litro	1 m ² por litro	1 m ² por litro

APLICACIÓN

Aplicalo con rodillo, para dejar una capa más uniforme y tener rendimiento óptimo.

PREPARACIÓN

Limpia perfectamente la superficie de polvo, grasa, partículas sueltas. No apliques cuando este húmedo, debe de estar totalmente seco. Sella grietas pequeñas con el producto diluido. Sella grietas más gruesas sin diluir. Aplica una mano con cuatro partes de agua por una de PROTECH Microparticula para crear un sello, aguarda 2 hrs y posteriormente aplica la primera mano sin diluir de PROTECH Microparticula y espera de 3 a 4 hrs y después aplica la segunda mano.

PRESENTACIONES

3, 5 y 7 años 4L y 19L.

PRECAUCIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes.

RECOMENDACIONES

No lo ingieras. Si lo ingieres no provoques el vómito y solicita atención médica. El uso del producto por niños requiere la supervisión de un adulto.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex