

V43900*

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

AQUALAC

DESCRIPCIÓN

Aqualac es una laca 100% acrílica base agua de acabado brillante y semi mate, para uso en interiores que proporciona una buena resistencia, nivelación y adherencia. No requiere uso de solventes, es un producto amigable con el usuario y con el medio ambiente, no emite olores desagradables.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda como acabado para superficies de madera, como closets, puertas, muebles en general que se encuentren en interiores, e Utilízalo preparando previamente la superficie. Una particularidad de los productos base agua es que recién aplicados, presentan una apariencia lechosa, conforme avanza el secado ésta desaparece obteniendo una película transparente al final.

DILUYENTE

Solvente p/ P.U. acrílico B.A. V902001

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
MANOS	2
SECADO AL POLVO	15 – 20 minutos
SECADO ENTRE MANOS	30 – 45 minutos
SECADO TOTAL	90 minutos
MINIMO PARA EMPAQUE	24 horas
DUREZA TOTAL	7 días mínimo
RENDIMIENTO TEORICO	5 a 6 m ² / lts. el rendimiento puede variar dependiendo del sellado de la superficie de la madera.
V.O.C.	100 g / L

CODIGO	VISCOSIDAD	PESO ESPECIFICO	SOLIDOS	BRILLO
V439001	20 – 40 Seg.	1.020 – 1.083 gr / ml	39 - 45	80 - 100
V439002	20 – 30 Seg.	1.040 – 1.060 gr / ml	31 - 35	40 - 55

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o aspersor de aire de 25 -35 lb. /plg2. Aplícalo directamente de preferencia. Si deseas diluir utiliza máximo 5 – 10% de diluyente.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

V43900*

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa. En superficies nuevas se recomienda lijar perfectamente la madera hasta obtener tersura, con lija del no. 180 cambiando a la no. 220, limpia la superficie de polvo con un trapo húmedo. Sella la superficie con nuestro Sellador base agua de 1 a 2 manos dependiendo la porosidad, se asienta con lija del no. 320, aplicando la última mano de sellador, espera 2 1/2 hrs para aplicar Aqualac Semi Mate.

Se aconseja aplicar de 2 manos dejando 30 - 45 min., de secado entre cada una. Si deseas lijar antes de la última aplicación hazlo con el no. 400 de manera ligera. Te sugerimos aplicaciones ligeras entre capas, ya que así se obtiene un resultado satisfactorio. Los productos base agua, tienen la particularidad que recién aplicados presentan una apariencia lechosa, conforme avanza el secado esta característica desaparece, dejando una película transparente al final

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L

PRECAUCIONES

No aplique a temperaturas frías menores de 16 °C ni mayores a 40 °C. Mantén en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Almacénalo en un lugar fresco y seco sin exposición al sol. Mantén bien cerrado el envase. No lo dejes al alcance de los niños. En condiciones ambientales con alta humedad como temporada de lluvias o bajas temperaturas se alargarán los tiempos de secado. Cuando aplicas en exceso la apariencia lechosa no desaparece totalmente formándose una película velada blanco-azuloso además de una probable aparición de grietas en la película. Para la limpieza del equipo puede hacerlo directamente con agua de grifo.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex

HOJA TECNICA: AQUALAC

Última Actualización: Junio/ 2023 V2