



SELLADOR CONCENTRADO 44 - V410046



DESCRIPCIÓN

El Sellador Concentrado 44 está formulado a base de nitrocelulosa con un contenido de sólidos óptimo. Es un producto que se destaca por la calidad de los materiales con que está fabricado, mismos que le proporcionan grandes ventajas y excelentes propiedades como: buena flexibilidad, mayor transparencia, facilidad de lijado y secado rápido.

PRINCIPALES USOS

Su principal uso es en madera para todo tipo de muebles, sobre todo muebles de calidad que exigen un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner Estándar V660003

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	31 - 36 %
PESO ESPECIFICO	0.920 – 0.970 gr / ml
VISCOSIDAD	50,000 – 65,000 cps Brookfield @ 25°C
TIEMPO ENTRE MANOS	15 – 25 minutos
SECADO AL POLVO	20 - 30 minutos
SECADO PARA LIJAR	40 minutos
TIEMPO PARA ACABADO	2 hrs.

APLICACIONES

Puede aplicarlo con brocha, mona o pistola.

PREPARACION

Diluye a un 200% (50 - 60" CF#4) para brocha o mona. Diluye de 250% - 300% (16 - 18" CF#4) para aplicar con pistola.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.

PRESENTACION

19 L



PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Utilice el equipo de seguridad. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.