

V590004



# HOJA TÉCNICA EPÓXICO BLANCO S.R.

## DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento autoimprimante de alto contenido de sólidos, con una excelente resistencia a la corrosión y seca en una sola mano. Tiene extraordinaria adherencia, buena flexibilidad, gran resistencia a la abrasión y una excelente resistencia química.

## PRINCIPALES USOS

Se aplica directamente sobre una gran variedad de sustratos sin necesidad de fondos anticorrosivos y no requiere manos de terminación.

Por su resistencia química, es recomendado para el revestimiento de pisos industriales donde puede haber derrames o salpicaduras de productos químicos.

## DILUYENTE

Solvente para epoxico

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	70-75 %
Viscosidad	80 - 86 KUS a 25°C
Peso específico	1.420-1.450 kg/L
Secado al tacto	5 - 6 hrs.
Repintado	6 - 7 hrs.
Mezcla	2 : 1
Acabado	Semimate
Rendimiento	3 - 4 m <sup>2</sup> Según sustrato
Color	Blanco
Temperatura de aplicación	5°C a 35°C
Vida útil (mezcla)	Máximo 5 hrs.

## PREPARACION

La superficie debe estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y material extraño.

Para superficies pintadas prepare la superficie raspando o lijando para dejarla libre de recubrimientos y falsas adherencias.

Mezcle bien el contenido del envase antes de usar.

Cataliza 2:1 la parte A y B. Para aplicarlo con rodillo, utiliza de 15 - 20% de solvente para Epoxico. Si deseas aplicarlo con pistola, utiliza de 70 - 90% de solvente aproximadamente.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

V590004



## **PRECAUCIONES**

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Utiliza el equipo de seguridad. Si te está afectando la inhalación, busca aire fresco. Si los síntomas persisten consulta a tu médico.

## **RECOMENDACIONES**

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

HOJA TECNICA: EPOXICO BLANCO S.R.

Última Revisión: JUNIO/2023 VERSION 2