



# BARNIZ PARA MADERA A.B S.R.

## -V330007



### DESCRIPCIÓN

El Barniz para Madera A.B. S.R. es un producto base de alquidales, que proporciona un acabado de alto brillo y con tersura.

### PRINCIPALES USOS

Ideal para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requieran un buen terminado.

### DILUYENTE

V660005 Solvente especial.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	44 - 48 %
VISCOSIDAD	19 - 25" en copa Ford 4 @ 25° C
DENSIDAD	0.930 – 0.945 g/ml.
SECADO ENTRE MANOS	15 Minutos
SECADO AL TACTO	1.5 Hrs.
SECADO AL TOTAL	24 horas.
NUMERO DE MANOS	2
BRILLO	95 - 100° Gloss Gard.
RENDIMIENTO	6 a 7 m <sup>2</sup> / l

### APLICACIÓN

Lo puede aplicar con pistola o con brocha. Se deja secar 15 minutos entre mano y mano.

### PREPARACION

Diluye con Solvente Especial a un 40% para buscar una viscosidad de 12" seg. En copa Ford #4 para aplicación en pistola en 40- 60 lbs. Con brocha lo puedes aplicar con menos solvente de un 15 a 20 %.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK

### PRESENTACIONES

19L.

Versión 0 Julio 2025



## HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

### PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Utiliza el equipo de seguridad. Si te está afectando la inhalación, busca aire fresco. Si los síntomas persisten consulta a tu médico.

### RECOMENDACION

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 Julio 2025