

V075015

HOJA TECNICA

SUPER CLEAR VHS

DESCRIPCIÓN

SUPER CLEAR VHS Es un sistema de poliuretano acrílico 2k de alta resistencia y acabado glamour con alto brillo protección anti scratch y anti grafiti para línea automotriz con muy altos sólidos y resistencia química, térmica y a la salinidad, buena adherencia para uso en cabina para repintados generales o reparaciones partes pequeñas, lo puede pulir de 18 a 24 horas después de aplicarlo dependiendo de la temperatura ambiente. Este transparente debe ser catalizado con catalizadores HS de luxury.

USOS PRINCIPALES

Se usa en repintado automotriz en pinturas generales y reparaciones o resanes.

DILUYENTE CATALIZADORES PRESENTACION

Reductor P/Transparente Temp. Media. V078055.

Catalizador HS MEDIO V076021

4L, 1L.

COMPONENTES

COMPONENTES	PARTES / VOLUMEN	Porcentajes
(A) Super Clear VHS V075015	2	40%
(B) Catalizador HS MEDIO V076021	1	20%
(C) Reductor P/Transparente Temp. Media. V078055	2	40%
(C) 30°C a 40°C usar V078035 Reductor VHS Lento	2	40%
(C) 15°C a 20°C usar V078036 Reductor VHS Rápido	2	40%

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente brillante
VISCOSIDAD	50 – 60 KU 25°C
SOLIDOS	40 - 46 %
DENSIDAD	0.950 – 0.990 g/ml
POLIMERIZACION	Ocurre cuando se mezcla con isocianatos

PROPIEDADES DE LA MEZCLA

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
VISCOSIDAD	16 - 18	Seg. Copa Zahn 2@ 25°C
SOLIDOS	73-77	% volumen
SECADO AL POLVO	8 - 15	minutos
SECADO AL TACTO	30 - 45	minutos
SECADO A LA HUELLA	2 - 3	horas
MANOS RECOMENDADAS	2 - 3	manos
OREO ENTRE MANOS	10	minutos
RENDIMIENTO TEORICO	6 - 7	M² @ 1 mil

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com [f/PinturasValmex](https://www.facebook.com/PinturasValmex)

PROPIEDADES DESPUES DE 24 HORAS DE CURADO

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
BRILLO @ 60°	95 – 100	Gu
DUREZA	>2H	mina @ 48 hrs.
RESISTENCIA AL IMPACTO	-120	Lbs
FLEXIBILIDAD	80 - 90	%
RESISTENCIA QUV	500	hrs.
DURABILIDAD	7	años
CAMARA SALINA	ND	Hrs.

METODO DE APLICACIÓN

EN REPINTADO PREVIAMENTE PREPARADO

Preparar la mezcla con las cantidades recomendadas una vez hecha la mezcla dejar reposar durante 5 minutos para activar los componentes y aplicar con pistola sifón HVLP con boquilla 1.2-1.5 la pieza a cubrir debe estar libre de polvo y grasa y a una temperatura de entre 15 °C a 35°C de preferencia aplicar en lugares cerrados libres de contaminantes si la aplicación será sometida a horno utilizar el solvente adecuado y a una temperatura de 60°C durante 40 minutos se recomienda aplicar manos húmedas

SOBRE PINTURA VIEJA

Lava con agua y detergente para eliminar contaminantes como aceites y grasas, lija toda la superficie a repintar con lija #800 o 1000 para que tenga una buena adherencia. O aplicar una mano de promotor para partes intermedias

PRECAUCIONES

Usar equipo de protección lentes y mascarilla aplicar en un lugar con ventilación y la presión de aire indicada.

RECOMENDACIONES

Preparar solo cantidad que se va a usar para no desperdiciar material porque una vez catalizado tiene tiempo de vida útil y el sobrante no se debe guardar o regresar al envase, no mezclar con productos de otras marcas ya que la empresa no se hace responsable de los resultados

INFORMACION ADICIONAL

Esta información se basa en los conocimientos actuales de los productos. El objetivo es otorgar el conocimiento de nuestros productos en materia de seguridad, por lo cual no se garantizan propiedades concretas de los productos.